

# Gran Fondo NP

Двухкомпонентная полиуретановая грунтовка с высоким покрытием

Полиуретановая грунтовка на основе растворителя характеризуется отличным покрытием, быстрым высыханием и легким шлифованием. Его можно покрывать двухкомпонентными лаками на водной основе, что позволяет отделывать деревянные полы всего в два слоя.

## Технические характеристики при 20 °C и 60% относительной влажности.

Внешний вид	Компонент А: опалесцирующая жидкость Компонент В: прозрачная жидкость
Соотношение компонентов для смешивания	1:1
Плотность смеси	1.015 кг/л
Пыль не прилипает	30 минут
На ощупь сухой	2 часа
Готов к шлифовке	8 часов
Время жизни смеси	4 часа
Расход	10 м <sup>2</sup> /л
ЛОС	< 500 г/л, cat A/j (SB), ограничение 500 г/л (2004/42/EC)
Температура нанесения	От +10 до +35 °C
Очистка инструмента	Сразу после использования с растворителем di Lavaggio S/23
Хранение и срок годности	12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке
Доступная упаковка	банки объемом 5 + 5 и 10 + 10 литров

## Инструкция по применению

Отшлифуйте паркет, полностью удалив следы масел, смазок, лаков или любой предыдущей обработки. Зашпаклюйте с помощью шпатлёвочной жидкости на основе растворителей смешав древесную пыль с Legastucco RS/20 или Legastucco RS A, и завершите цикл шлифования абразивом с зернистостью 120-150. Тщательно очистите поверхность.

Хорошо взболтайте компонент А и смешайте его в правильном соотношении (1:1) с компонентом В, затем нанесите Gran Fondo NP валиком или кистью. По прошествии не менее 6-8 часов приступайте к шлифовке абразивами с зернистостью 150-180 г. Завершите цикл отделки двухкомпонентным лаком на основе растворителя или воды.

## Правила техники безопасности

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте то, что указано на этикетке, и ознакомьтесь с паспортами безопасности перед использованием изделия.

## Удаление

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустую упаковку в соответствии с положениями действующего местного законодательства.



Лаки и  
отделка

## Gran Fondo NP



## Сертификаты



Рекомендации, приведенные в данном техническом паспорте, даны исключительно для информации и никоим образом не налагают на нас ответственности, поскольку методы и условия использования продукта находятся вне нашего контроля. Мы рекомендуем проверить фактическую пригодность для использования по назначению. Обновление 05 – 24/03/2020. Настоящий технический паспорт заменяет предыдущий