

Idrolak DR 97

Двухкомпонентный лак на водной основе

Двухкомпонентный лак на водной основе для деревянных полов. Легко наносится, обладает отличными выравнивающими свойствами и позволяет получать безупречные поверхности с высокими механическими характеристиками и оптимальной стойкостью к воздействию бытовой химии. Idrolak Dr 97 идеально подходит для мест с высокой проходимостью и придает дереву легкий естественный эффект. Доступен в 3 степенях глянца: 10, 20 и 30 глосс.

Технические характеристики при 20 °C, 60% относительной влажности

Внешний вид	Белая жидкость
Соотношение смешивания	10 : 1
Плотность	1,032 кг/л
Вязкость	20" Ford n° 4
pH	7,5
Рабочее время после смешивания	4 часа
Разбавление при необходимости	5% с Rallenty; 10% с водой для распыления
Пыль не прилипает спустя	1 час
Нанесение последующего слоя	4 – 5 часов
Шлифование	4 – 5 часов
Можно ходить через (часы)	Минимум 24
Средний расход	12 – 14 м ² /литр
Стойкость к истиранию через 7 дней	21 мг – Табер Тест (1000 об., 1000 г, абразивное колесо CS10)
Степени блеска	Полуматовый 30 глосс Матовый 20 глосс Экстра матовый < 10 глосс
Температура нанесения	> 10 °C – Чувствителен к морозу
Хранение и срок годности	12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке при температуре > 10 °C
Количество ЛОС	80 г/л
Предел содержания ЛОС (2004/42/CE)	Cat A/i (WB), ограничение 140 г/литр
Очистка инструмента	Очищайте валик сразу после использования водой с нейтральным мылом до тех пор, пока он не станет идеально чистым. Промойте чистой водой. Храните валики в разбавленном Soluzione S28. Перед использованием промойте чистой водой.
Упаковка	5 + 0,5 л

Применение

Отшлифуйте деревянный пол, чтобы удалить все остатки от предыдущей обработки. При необходимости нанесите шпаклевку для заполнения трещин и разломов, используя Idrostucco RS30 на водной основе или Lega Stucco RS A или RS/20 на основе растворителя. Удалите остатки наполнителя, отшлифовав наждачной бумагой с зернистостью 100 или 120. Пропылесосьте пыль, аккуратно очистите поверхность и приступайте к нанесению лака. Хорошо взболтайте компонент, однородно смешайте оба компонента, соблюдая соотношение компонентов (10:1). Для правильного смешивания мы рекомендуем влить компонент B в компонент A, медленно перемешивая смесь. Подождите 5-10 минут, чтобы лак вступил в предварительную реакцию, и нанесите его. Мы рекомендуем для хорошего нанесения использовать средние валики из микрофибры, чтобы добиться однородного распределения и хорошей обрабатываемости.



Лаки и
отделка

Idrolak DR 97



Сертификаты



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Нанесите первый слой равномерным и обильным слоем, чтобы смочить древесину. Через 4-5 часов лак можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180. Очистите поверхность и нанесите второй слой. Если для придания очень насыщенного вида необходим третий слой, подождите 2 или 3 часа и нанесите лак без шлифовки.

Можно заменить первый слой Idrolak DR 97 слоем грунтовки на водной основе, такой как Idrofondo H2O или Mito, Fast&Full для получения естественного эффекта, тонирования для придания более теплого вида и ускорения полного цикла отделки. Всегда проверяйте, подходят ли условия окружающей среды для нанесения лака. При высокой температуре окружающей среды (>25°C), низкой влажности или при больших поверхностях мы рекомендуем добавить в лак 5% антипирена Rallenty. Помимо валика, Idrolak DR 97 можно наносить распылителем с 10%-ным разбавлением водой.

Примечания

Чувствителен к морозу.

Не используйте для наружного лакирования.

Не смешивать с другими лаками.

Не выливайте лак непосредственно на пол.

Используйте подходящую чистую емкость.

Избегайте нанесения лака сначала по краям поверхности, а затем по всей поверхности. Начните с небольших наружных сегментов и сразу же обработайте близлежащие участки.

Во время нанесения избегайте попадания прямых солнечных лучей на пол и потоков воздуха.

Выключите систему отопления, особенно если она находится в режиме обогрева.

Даже если смесь остается жидкой в течение длительного времени, не используйте ее после истечения срока годности в 4 часа. Возможно нанесение на грунтовки на основе растворителей.

В случае смешанного цикла с грунтовками на основе растворителей Fondo Isolante AL нельзя шлифовать; Gran Fondo следует шлифовать очень осторожно, чтобы не "пройти" сквозь пленку и избежать более светлых следов на полу.

Уход

Для частой чистки используйте нейтральное паркетное мыло Pulito или моющее средство Saniparquet. Для периодического ухода используйте лак Lux или матовый воск Lux в водной эмульсии.

Правила техники безопасности

Только для профессионального использования. Строго соблюдайте информацию, указанную на этикетках, и перед использованием изделия ознакомьтесь с паспортом безопасности.

Утилизация отходов

Утилизируйте неиспользованный продукт и пустые упаковки в соответствии с местным законодательством.



Лаки и
отделка

Idrolak DR 97



Сертификаты



TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, предназначена исключительно для ознакомления, и мы за нее не несем ответственности. Адаптируйте использование наших продуктов к условиям окружающей среды и обрабатываемым материалам. Обновление 07-12-07-2019. Текущий технический паспорт заменяет предыдущий.